

Scheda tecnica / Technical data sheet

Data rev.: 01/04/2021 rev.4

Prodotto: BUSTE NYPOL TP 95

Product: BUSTE NYPOL TP 95

Composizione film: POLIAMMIDE 20 - POLIETILENE 65

Composition of laminate: POLYAMIDE 20 – POLYETHYLENE 65

CARATTERISTICHE PROPERTIES	METODO METHOD	UNITA' UNIT	RISULTATI RESULT
Spessore totale Total thickness	DIN 53370	µm	85 +/- 10%
Peso totale Total weight	DIN 53104	g/m2	83 +/- 10%
Resistenza alla saldatura Seal strength	DIN 55529	N/15mm Temperatura: 150°C Tempo: 1,0 sec Pressione : 5 atm	25
Permeabilità all'ossigeno Oxygen permeability	DIN 53380	cm3/(m2*24h*atm) (23 +/- 2)°C 75% r.h.	50
Permeabilità al vapore acqueo Water vapor transimission rate	DIN 53122	g/m2/24h (23/-/ 1)°C (85+/-2)% r.h.	3
Temperatura di utilizzo Temperature application			Max. 70°C/ 2 ore Adatto alla congelazione fino a -25 ° C Max. 70°C/ 2 hours Suitable for freezing up to -25°C
Codice riciclo Recycling code			Raccolta plastica
IL MATERIALE E' CONFORME AL D.M. 21/03/1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, al REG. 10/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REG. CE N.1935/2004 THE MATERIAL COMPLIES WITH D.M. 21/03/1973 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS AND ADDITIONS, WITH REG. 10/2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS AND ADDITIONS, WITH REG. CE N.1935 / 2004			

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO / Storage condition

Il prodotto è garantito se conservato nel suo imballo originale, lontano da fonti di calore, protetto da agenti atmosferici e dall'azione diretta del sole.

Keep the product in the original packaging, away from heat sources, protected from atmospheric agents and direct sunlight.

Tutti i valori indicati corrispondono alle nostre conoscenze. L'utilizzatore finale ha la responsabilità di provare il materiale fornito da Plastar Pak srl nelle reali condizioni di uso, verificandone l'idoneità e compatibilità con il proprio processo di lavorazione non essendo questo sotto il diretto controllo di Plastar Pak.

All indicated values correspond to our knowledge. The end user is responsible for testing the material supplied by Plastar Pak srl in the actual conditions of use, verifying its suitability and compatibility with their own manufacturing process, as this is not under the direct control of Plastar Pak.